

AEROFARMA LABORATORIOS S.A.I.C.

HOJA TÉCNICA

Producto: **ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO EN AEROSOL**

DESCRIPCIÓN:

Espuma de poliuretano autoexpandible monocomponente a base de difenilmetan 4,4'-diisocianato, homólogos e isómeros.

USOS:

Ideal para huecos en paredes; pasos de cañerías de gas, aire, agua, electricidad; marcos de puertas y ventanas; juntas.

PRESENTACIÓN:

Aerosoles de 300ml y 500ml.

PROPIEDADES:

SECADO TACTO	10 – 15 minutos
SECADO DURO	2 – 3 horas
CURADO FINAL	24 horas
EXPANSIÓN	3 veces el volumen aplicado
RENDIMIENTO 300ml	9 – 12lts expandido
RENDIMIENTO 500ml	15 – 20lts expandido
DENSIDAD (curado final)	20 – 25 kg/m ³

MODO DE USO:

- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, partículas sueltas, grasa o cualquier otra impureza que dificulte la adhesión.
- Agitar enérgicamente el envase durante unos 30 segundos.
- Enroscar el gatillo con la cánula en la válvula del aerosol.
- Invertir el envase, la válvula hacia abajo, dirigir la cánula hacia el sitio que se quiere rellenar y presionar el gatillo suavemente hasta lograr la presión adecuada.
- En superficies verticales aplicar de abajo hacia arriba.
- Pierde la pegajosidad superficial luego de 10 a 20 minutos de aplicado, y si bien el curado final se alcanza a las 24hs, luego de 3hs puede quitarse el excedente.

■Una vez usado, si aun queda producto en el envase, no quitar ni limpiar la cánula, pues la espuma formada en el extremo evitará la obstrucción de la válvula. La próxima vez que se deba utilizar cortar el extremo de la cánula
.Puede reutilizarse en el lapso de 3 semanas luego del primer uso.

RECOMENDACIONES:

- Aplicar a temperaturas de entre 10°C y 30°C.
- Humedad menor a 40% humedecer la superficie con un rociador.
- Para acelerar el curado humedecer la superficie y la espuma recién aplicada con un rociador.
- Tener en cuenta que se expande a 3 veces el volumen inicial aplicado.
- Espesores mayores a 7cm aplicar en capas humedeciendo entre las mismas.
- En exteriores debe pintarse para que no la afecten los rayos UV.
- La espuma húmeda se limpia con el “LIMPIADOR PARA PISTOLAS KUWAIT” o con acetona.
- La espuma seca se elimina por medios mecánicos.

PRECAUCIONES:

- Contiene difenilmetan 4,4'-diisocianato, isómeros y homólogos.
- La espuma seca expuesta a temperaturas mayores a 110°C, puede liberar compuestos peligrosos.
- Nocivo, no inhalar, irrita las vías respiratorias, la piel y los ojos.
- Utilizar elementos de seguridad personal, guantes y gafas
- Trabajar en areas ventiladas.
- No utilizar cerca de llamas o fuentes de calor, no esponer a los rayos directos del sol ni a temperaturas mayores de 50°C.
- Mantener alejado de los niños.
- No perforar, golpear o arrojar al fuego.
- No arrojar a la tierra, desagües o cursos de agua.
- En caso de contacto con ojos y piel lavar con abundante agua y acudir al médico.
- Envase sometido a presión. Aplicar en lugares bien ventilados.

Control de Calidad
Aerofarma Laboratorios.

ODA LA INFORMACIÓN, INDICACIONES Y DATOS PRESENTADOS SON FIDEDIGNOS Y DE BUENA FE, PERO NO IMPLICAN GARANTÍA O RESPONSABILIDAD, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, POR PARTE DE AEROFARMA LABORATORIOS S.A.I.C.